

**Описание:** HEMPAQUICK ENAMEL 53840 – быстросохнущая алкидная эмаль с оптимальным сохранением глянца и цвета.

**Рекомендовано применять:** В качестве окончательного покрытия для стальных конструкций, подверженных воздействию сред со средней и высокой степенью агрессивности.

**Температура эксплуатации:** Максимум, только в сухой среде: 140°C/284°F

**Наличие:** Включено в Общий Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.

### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номера оттенков/Цвета: 10000\*/ Белый.  
Внешний вид: гляцевый  
Сухой остаток, об.%: 41 ± 1  
Теоретический расход: 16.4 м<sup>2</sup>/л [657.6 sq.ft./US gallon] - 25 мкм/1 мил  
Точка воспламенения: 29 °C [84.2 °F]  
Удельный вес: 1.2 кг/л [9.7 фунт/US галлон]  
Сухая на поверхности: 10 мин. 20°C/68°F  
Сухая на отлип: 15 - 25 мин. 20°C/68°F  
Содержание летучих органических веществ 519 г/л [4.3 фунт/US галлон]

*\*Широкий диапазон цветов доступен в системе Hempel's MULTI-TINT.*

*Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ.*

### НАНЕСЕНИЕ:

Метод нанесения: БВР / Воздушное распыление  
Разбавитель (макс. по объему): 08080 (5%) / 08080 (15%)  
Сопловое отверстие: 0.011 - 0.015 "  
Давление на сопле: 150 бар [2175 фунт на кв. дюйм] (Данные для безвоздушного нанесения рекомендуемые и могут изменяться)  
Очистка инструмента: HEMPEL'S THINNER 08080  
Толщина пленки, сухой: 25 мкм [1 мил]  
Толщина пленки, мокрой: 75 мкм [3 мил]  
Интервал перекрытия, мин.: 48 час. 20°C/68°F (см. ПРИМЕЧАНИЯ далее)  
Интервал перекрытия, макс.: Нет

**Меры предосторожности:** Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:	<b>Новая сталь:</b> Тщательно удалите масла, жиры и другие подобные загрязнения с помощью подходящего моющего средства. Удалите соли и прочие загрязнения обмывом пресной водой под высоким давлением. Механическая очистка до степени St 3 или абразивоструйная очистка до Sa 2 (ISO 8501-1:2007). Нанести грунтовку: HEMPALIN <b>Ремонт и техобслуживание:</b> Тщательно удалите масла, жиры и другие подобные загрязнения с помощью подходящего моющего средства. Удалите соли и прочие загрязнения обмывом пресной водой под высоким давлением. Удалить всю ржавчину и непрочный держась слой абразивоструйной или механической очисткой. Удалите остатки пыли. Нанести грунтовку: HEMPALIN Подкрасить оголенные участки с помощью: HEMPAQUICK ENAMEL 53840.
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:	Наносить только на сухую чистую поверхность при температуре выше точки росы для предотвращения образования конденсата. В закрытых помещениях следует обеспечить надлежащую вентиляцию во время нанесения покрытия и сушки.
ПРЕДЫДУЩИЙ СЛОЙ:	HEMPER'S SPEED-DRY ALKYD 43140 или в соответствии со спецификацией.
ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ:	Нет.
Примечания	
Цвета/Цветостойчивость:	Устойчивость цвета покрытия некоторых оттенков может снижаться под воздействием агрессивной химической среды. Это не отразится на эксплуатационных свойствах покрытия.
Примечания по перекрытию:	Перед нанесением последующего слоя после воздействия загрязненной среды тщательно очистите поверхность обмывом пресной водой под высоким давлением и дайте ей высохнуть. Данный продукт может быть перекрыт методом «мокрым-по-мокрому» в течение 1-8 часов при 20°C/68°F. А если этот интервал времени превышен, то через 48 часов при 20°C/68°F.
Примечание:	<b>HEMPAQUICK ENAMEL 53840 Только для профессионального использования.</b>
ИЗДАНИЕ:	HEMPER A/S 5384010000

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.

За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPER (сборник Технологических Карт). Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.

Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPER, если иное не согласовано специально в письменной форме. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике. Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.