



HEMPAQUICK ENAMEL 53840

Описание: HEMPAQUICK ENAMEL 53840 – быстросохнущая алкидная эмаль с оптимальным сохранением глянца и цвета.

Рекомендовано применять: В качестве окончательного покрытия для стальных конструкций, подверженных воздействию сред со средней и высокой степенью агрессивности.

Температура эксплуатации: Максимум, только в сухой среде: 140°C/284°F

Наличие: Включено в Общий Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номера оттенков/Цвета: 10000*/ Белый.
Финишное покрытие: глянцевый
Сухой остаток, об.%: 40 ± 1
Теоретический расход: 10 м²/л [401 sq.ft./US gallon] к 40 мкм/1.6 мил
Точка воспламенения: 29 °C [84.2 °F]
Удельный вес: 1.2 кг/л [9.7 фунт/US галлон]
Время высыхания от пыли: 0.5 приблиз. час(ов) 20°C/68°F (ISO 1517)
Сухая на отлип: 1 час. 20°C/68°F
Содержание летучих органических веществ: 498 г/л [4.1 фунт/US галлон]

**Широкий диапазон цветов доступен в системе Hempel's MULTI-TINT.*

Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ.

НАНЕСЕНИЕ:

Метод нанесения: БВР / Воздушное распыление
Разбавитель (макс. по объему): 08080 (5%) / 08080 (15%)
Сопловое отверстие: 0.011 к 0.015 "
Давление на сопле: 150 бар [2175 фунт на кв. дюйм] (Данные для безвоздушного нанесения рекомендуемые и могут изменяться)

Очистка инструмента: HEMPEL'S THINNER 08080
Толщина пленки, сухой: 40 мкм [1.6 мил]
Толщина пленки, мокрой: 100 мкм [4 мил]
Интервал перекрытия, мин.: В соответствии со спецификацией.
Интервал перекрытия, макс.: В соответствии со спецификацией.

Меры предосторожности: Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок.



HEMPAQUICK ENAMEL 53840

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:	Новая сталь: Тщательно удалите масла, жиры и другие подобные загрязнения с помощью подходящего моющего средства. Удалите соли и прочие загрязнения обмывом пресной водой под высоким давлением. Механическая очистка до степени St 3 или абразивоструйная очистка до Sa 2 (ISO 8501-1:2007). Нанести грунтовку: HEMPALIN Ремонт и техобслуживание: Тщательно удалите масла, жиры и другие подобные загрязнения с помощью подходящего моющего средства. Удалите соли и прочие загрязнения обмывом пресной водой под высоким давлением. Удалить пыль и непрочно держащийся слой абразивоструйной или механической очисткой. Удалить остатки пыли. Нанести грунтовку: HEMPALIN Подкрасить оголенные участки с помощью: HEMPAQUICK ENAMEL 53840.
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:	Наносить только на сухую чистую поверхность при температуре выше точки росы для предотвращения образования конденсата. В закрытых пространствах следует обеспечить надлежащую вентиляцию на время нанесения и сушки.
ПРЕДЫДУЩИЙ СЛОЙ	В соответствии со спецификацией. Рекомендованные системы: HEMPAQUICK PRIMER 13624
ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ:	Нет.
Примечания	
Цвета/Цветостойчивость:	Определенные продукты красного и желтого цветов, не содержащие свинец, могут обесцвечиваться под воздействием атмосферы, содержащей хлор.
Примечания по перекрытию:	Перед нанесением последующего слоя после воздействия загрязненной среды, тщательно очистите поверхность обмывом пресной воды под высоким давлением и дайте высохнуть.
Примечание:	HEMPAQUICK ENAMEL 53840 Только для профессионального использования.
ИЗДАНИЕ:	HEMPEL A/S 538401000

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.

За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических карт). Технологические карты продуктов, являющиеся результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.

Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной форме. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.

Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.

HEMPEL

Технологические карты