



## Эмаль ЭП-773

ГОСТ 23143-83

<b>ТИП</b>	Материал двухупаковочный на основе эпоксидных смол.														
<b>РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Для противокоррозионной защиты металлических поверхностей, в том числе подвергающихся действию горячих растворов щелочей.														
<b>ОПИСАНИЕ</b>	Обладает высокими противокоррозионными свойствами, стойкостью к действию 40% раствора КОН при температуре $(100\pm 2)^{\circ}\text{C}$ . Может наноситься на загрунтованную и незагрунтованную поверхность металла. Допускаются холодная и горячая сушка.														
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<table border="1"><tr><td>Цвет</td><td>кремовый или зеленый. Возможно изготовление эмалей других цветов по желанию заказчика</td></tr><tr><td>Внешний вид покрытия</td><td>однородное, гладкое</td></tr><tr><td>Время высыхания до ст.3: -при температуре <math>(20\pm 2)^{\circ}\text{C}</math> -при температуре <math>(120\pm 2)^{\circ}\text{C}</math></td><td>не более 24 часов не более 2 часов.</td></tr><tr><td>Доля нелетучих веществ по массе по объему</td><td>60÷66 %, масс. 42÷46 %, об.</td></tr><tr><td>Теоретический расход на один слой<sup>1)</sup></td><td>55÷70 г/м<sup>2</sup> 22,2÷17,8 м<sup>2</sup>/л</td></tr><tr><td>Рекомендуемая толщина одного слоя<sup>2)</sup></td><td>20÷25 мкм</td></tr><tr><td>Рекомендуемое количество слоев</td><td>2</td></tr></table>	Цвет	кремовый или зеленый. Возможно изготовление эмалей других цветов по желанию заказчика	Внешний вид покрытия	однородное, гладкое	Время высыхания до ст.3: -при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ -при температуре $(120\pm 2)^{\circ}\text{C}$	не более 24 часов не более 2 часов.	Доля нелетучих веществ по массе по объему	60÷66 %, масс. 42÷46 %, об.	Теоретический расход на один слой <sup>1)</sup>	55÷70 г/м <sup>2</sup> 22,2÷17,8 м <sup>2</sup> /л	Рекомендуемая толщина одного слоя <sup>2)</sup>	20÷25 мкм	Рекомендуемое количество слоев	2
Цвет	кремовый или зеленый. Возможно изготовление эмалей других цветов по желанию заказчика														
Внешний вид покрытия	однородное, гладкое														
Время высыхания до ст.3: -при температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ -при температуре $(120\pm 2)^{\circ}\text{C}$	не более 24 часов не более 2 часов.														
Доля нелетучих веществ по массе по объему	60÷66 %, масс. 42÷46 %, об.														
Теоретический расход на один слой <sup>1)</sup>	55÷70 г/м <sup>2</sup> 22,2÷17,8 м <sup>2</sup> /л														
Рекомендуемая толщина одного слоя <sup>2)</sup>	20÷25 мкм														
Рекомендуемое количество слоев	2														
<b>РАЗБАВИТЕЛЬ</b>	Растворитель 646														
<b>ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ</b>	Растворитель 646, толуол, Р-4.														
<b>КОМПЛЕКТНОСТЬ, ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ</b>	Основа : отвердитель № 1 (3,5% <sub>масс.</sub> ) При температуре $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$ - не менее 24 часов														



---

## **ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ**

В невскрытой заводской упаковке: 6 месяцев со дня изготовления.

---

## **НАНЕСЕНИЕ**

---

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Предварительное грунтование поверхности металла грунтовками типа ЭП, ВЛ, АК; при эксплуатации в условиях воздействия горячих и концентрированных растворов щелочей – грунт-шпатлевками ЭП-0010 или ЭП-0020.

В случае нанесения эмали по чистому металлу подготовка поверхности осуществляется по ГОСТ 9.402 (степень очистки от окислов - 2, степень обезжиривания - 1) или по МС ИСО 8501-1 (до степени Sa2 ½ или St3).

---

### **СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ**

Пневматическим распылением. Допускается нанесение кистью.

---

### **УСЛОВИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ**

Перед применением убедиться, что основа эмали хорошо перемешана и однородна по всему объему тарного места.

Для приготовления композиции основу смешать с отвердителем в соотношении, указанном в документе о качестве на каждую партию материала, и тщательно перемешивать не менее 10 минут. Выдержать 1 час.

При необходимости, после введения отвердителя эмаль можно разбавить растворителем 646 для достижения рабочей вязкости 15÷16 с по вискозиметру ВЗ-4 с диаметром сопла 4мм при температуре (20±0,5) °С.

Подготовленную эмаль наносят на поверхность защищаемого металла кистью, валиком или пневматическим распылителем при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже 15 °С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

После высыхания одного слоя (24 часа при температуре 20 °С) аналогично наносят последующие слои эмали.

Для промывки инструмента использовать растворители 646, толуол, Р-4.

---

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Хранить эмаль в помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 30 °С до 30 °С.