

Техническое описание материала

Лак ЭкоФлор® 7

ТУ 2310-090-94691231-2011

Лак ЭкоФлор® 7 (матовый)

Двухкомпонентный полиуретановый водоразбавляемый лак.

Описание материала	<p>Лак ЭкоФлор 7 представляет собой двухкомпонентную полиуретановую водоразбавляемую композицию для устройства финишного защитно-декоративного покрытия.</p> <p>Обладает высокой стойкостью к истиранию и абразивным воздействиям.</p>	
Применение	<p>Для окончательной защиты полимерных полов.</p> <p>В том числе для покрытий, декорированных чипсами (флоками).</p>	
Фасовка материала/ весовое соотношение/ плотность	<p>Лак ЭкоФлор 7 (матовый) - 9 кг</p> <p>Компонент А (основа): 7,5 кг (ведро 10 л)</p> <p>Компонент Б (отвердитель № 22 00) : 1,5 кг (банка 3 л)</p> <p>Соотношение по массе А : Б / 100 : 20</p> <p>Плотность готовой смеси при температуре (20±2)°С ~ 1,05 кг/л</p>	
Расход материала	<p>Рекомендовано наносить в 2 - 3 слоя</p> <p>Расход на 1 слой: 0,06 - 0,08 кг/м².</p>	
Технические характеристики	Время жизни состава (с момента смешивания)	при +20°С 6 часов
	Время высыхания	при +10°С - 12 часов
	Межслойная сушка	при +20°С - 4 часа
	До полной нагрузки	при +20°С - 3 суток
	Цвет и внешний вид покрытия	Матовое прозрачное покрытие.
Адгезия	> 1,5 МПа (разрушение по бетону)	
Истераемость по Таберу	45 мг	
Требования к основанию	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Наносится на ранее уложенное полимерное покрытие ▪ Температура основания от +10°С до +35°С; ▪ Температура воздуха от +10°С до +35°С; ▪ Температура основания должна быть выше точки росы не менее, чем на 3°С, во избежание выпадения конденсата; ▪ Влажность воздуха не более 80 %; 	
Подготовка основания	<p>Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии загрязнений на поверхности пола и при наличии - удалить их.</p> <p>При нанесении на старое эпоксидное покрытие необходимо заматовать поверхность, очистить от всех загрязнений и обезжирить растворителем ВДМ 235 или ВДМ 160</p>	

Оборудование и инструмент	Для подготовки и нанесения лака: миксер или низкооборотная дрель, валик велюровый (использовать только <u>высококачественные валики</u>).
Подготовка материала	<p>Перед началом работ, все материалы ЭкоФлор выдерживаются при комнатной температуре не менее 24 часов.</p> <p>Температура материала должна быть + 20⁰С.</p> <p>Все материалы ЭкоФлор являются 2-х компонентными. Соотношения компонентов тщательно подобраны и указаны в сертификате качества. При использовании некомплектов или потребности приготовить часть материала необходимо четко соблюдать весовое соотношение компонентов А и В.</p> <p>Материалы смешивать при скорости 200 – 400 об./мин.</p> <p>Компонент «А» - основа, перемешать в течение 1 мин. Далее в компонент «А» добавить компонент «Б» - отвердитель (при работе с некомплектами соотношение указано в сертификате качества или описании материала), и тщательно перемешать в течение 3 - 5 минут до получения однородной композиции.</p>
Нанесение материала	<p>Равномерно тонким слоем нанести велюровым валиком на пол (крест на крест), до создания однородной пленки.</p> <p>Не наносить толстым слоем! Не допускать пролива материала!</p>
Очистка инструмента	После окончания работ, инструмент необходимо очистить растворителем (например, ВДМ 235 или ВДМ 160). Затвердевший материал можно удалить только механически.
Хранение материала/ правила перевозки	<p>Срок годности, при условии хранения в оригинальной заводской не поврежденной и не вскрытой упаковке в сухих условиях при температуре 5⁰С до 35⁰С:</p> <p>компонент А - 12 месяцев со дня изготовления</p> <p>компонент Б – 6 месяцев со дня изготовления</p> <p>Перевозка груза при температуре - 30⁰С до + 30⁰С</p>
Меры предосторожности	<p>При работе с материалом необходимо обеспечить вентиляцию помещения. Во время проведения работ запрещается пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы.</p> <p>При работе необходимо использовать спецодежду, защитные перчатки и очки, респиратор.</p> <p>Не допускать попадания материала на открытые участки кожи. При попадании в глаза или на слизистую оболочку промыть большим количеством воды.</p>

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

ООО «Завод ВДМ «Пигмент»
195248, г. Санкт-Петербург, пр. Ириновский, д.1, литера «Н», пом. 70
Тел.: 8-812-703-40-51 8-812-336-45-84
ecoflor2016@mail.ru info@promlkm.ru